

Inner Diameter		Wall thickness		Working pressure		Bending radius	
mm	inch	+1/-0,5 mm	+0,04/-0,02 inch	Bar at 20°C	Psi at 68°F	mm	inch
6	1/4	5,5	0,22	32,70	474,40	29	1,14
8	5/16	5,5	0,22	31,20	452,00	31	1,22
10	3/8	5,5	0,22	29,70	430,30	34	1,34
13	1/2	5,5	0,22	27,50	389,90	39	1,54
16	5/8	5,5	0,22	25,40	369,00	45	1,77
19	3/4	5,5	0,22	23,50	340,60	54	2,13
22	7/8	5,5	0,22	21,60	313,70	60	2,36
25	1	5,5	0,22	19,90	288,20	68	2,68
32	1 1/4	5,5	0,22	16,20	234,50	94	3,70
38	1 1/2	5,5	0,22	13,40	194,80	112	4,41
51	2	5,5	0,22	8,90	129,10	144	5,67
63	2 1/2	5,5	0,22	6,40	92,90	181	7,13
76	3	6,0	0,24	5,50	80,40	232	9,13